

## 批核及驗收程序

DMC – 建築材料廳		
混凝土鋪地塊料	文件編號	ARP/DMC/10
	日期 :	2010-07-01
	頁數	1 of 2

### 1. 參照規範

按照澳門《混凝土標準》(第 42/97/M 號法令) 及 EN 1338 : 2003。

### 2. 審批程序

提交製造商手冊及技術規格說明。

對審批建議所用之材料，應考慮有關之工程規格說明。

### 3. 驗收程序

#### 呈交文件

應呈交製造商發出之來源證、數量及質量證明。

### 4. 批量之檢查

第一種情況：產品並未由第三方提交作合格評估，則每 1000 m<sup>2</sup> 面積取一個樣本。

第二種情況：產品已經由第三方提交作合格評估，則每 2000 m<sup>2</sup> 面積取一個樣本。

取樣方案:

性質,	每一個樣本所包括之最少試件數目	
	第一種情況	第二種情況
形狀及尺寸	8	4 (16)
劈裂強度及破壞負載測試	8	4 (16)
備註：括弧內之數值是假設依據合格准則而需要額外的塊料進行合格評估試驗時可避免對該批量作第二次取樣。		

### 5. 合格準則

#### 5.1 第一種情況:

形狀及尺寸：每一塊料應符合所報稱級數之要求。

劈裂強度及破壞負載測試：任何磚塊之劈裂強度不少於 3.6MPa。破壞負載也不少於劈裂長度之 250N/mm。

#### 5.2 第二種情況::

形狀及尺寸:

## 批核及驗收程序

DMC –建築材料廳	
混凝土鋪地塊料	文件編號 <b>ARP/DMC/10</b>
	日期： <b>2010-07-01</b>
	頁數 <b>2 of 2</b>

- a) 假設樣本之磚塊數量少於八個而且所有塊料均符合標準中該級別所定之每一要求時，該樣本及其相同產品將可以接受。否則，該樣本將增至八個及應執执行程序 b)。
- b) 假設樣本之磚塊數量為八個而且個別地考慮不符合標準中該級別之任何一項要求之塊料數量不多於一個，該樣本及其相關之產品將可接受。否則，該樣本將增至十六個及應執执行程序 c)。
- c) 假設樣本之塊料數量為十六個而且個別地考慮不符合標準中所宣稱級別之任何一項要求之塊料數量不多於兩個，則該樣本及其相關之產品將可以接受。假設多於兩磚塊不符合個別地考標準中所宣稱級別中之任何一項要求時，該樣本及其相關之產品將不可以接受。

### 劈裂強度及破壞負載測試:

- a) 假設樣本包括少於或等於八個而每一塊料之強度不低於 **3.6 MPa** 以及沒有破壞荷載低於 **250 N/mm**，該樣本及其相關之產品可以接受。否則，該樣本將增至十六個及應執执行程序 b)。
- b) 假設樣本包括十六個塊料，不多於一個強度低於 **3.6 MPa**，且該塊料強度不低於 **2.9 MPa** 以；同時，沒有破壞荷載低於 **250 N/mm**。該樣本及其相關之產品可以接受。否則，該樣本及其相關之產品將不可以接受。