

## Procedimento de Aprovação e Recepção

| DG – Departamento de Geotecnia |              |            |  |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--|--|
|                                | N°Documento: | ARP/DG/04  |  |  |
| Sub-base e Base                | Data:        | 2010/07/01 |  |  |
|                                | Pag:         | 1 of 2     |  |  |

## 1. Normas de referência

Regulamento de Fundações, Regulamento de Estruturas de Suporte e Obras de Terra), Guia de Dimensionamento Fundações, ASTM C127, ASTM C128, ASTM C131, ASTM C136, ASTM C535, ASTM D1241.

## 2. Procedimento de aceitação

**Lote:** Lote é qualquer quantidade, não excedendo 1000m³, de material do mesmo tipo e origem, usado para cada camada.

## 2.1 Informação a submeter

Tipo e origem do material

Relatórios (não anteriores a 6 meses)

#### 2.2 Amostragem e Ensaios do Laboratório

O peso mínimo de amostra para ensaio deve ser de 100 kg, sendo executados os seguintes ensaios (1 ensaio por lote):

Análise granulométrica (ASTM C136)

Baridade (ASTM C127, C128)

Desgaste de Los Angeles (ASTM C131, ASTM C535)

CBR (ASTM D1883), se requerido

#### 3. Procedimento de recepção

#### 3.1 Ensaio do Campo

A recepção da compactação da sub-base e da base deve seguir o procedimento de aprovação e recepção ARP/DG/08 'Compactação do Sub-base e Base'.

## 4. Critério de aceitação

Deve ser respeitada a norma ASTM D1241 para a sub-base e a base.

O material deve ser de granulometria contínua e bem graduado, dentro dos limites indicados na especificação. Se não estiver especificado, podem ser aceites os limites do quadro seguinte.



# Procedimento de Aprovação e Recepção

| DG – Departamento de Geotecnia |               |            |  |  |
|--------------------------------|---------------|------------|--|--|
|                                | N° Documento: | ARP/DG/04  |  |  |
| Sub-base e Base                | Data:         | 2010/07/01 |  |  |
|                                | Pag:          | 2 of 2     |  |  |

## Percentagem em peso passada o no paneiro de malha quadrada

| Base    |                       |     | Sub-base                      |     |             |
|---------|-----------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------|
| Peneiro | Limites especificados |     | Peneiro Limites especificados |     | pecificados |
| mm      |                       |     | mm                            |     |             |
| 50.0    | 100                   | 100 | 75.0                          | 100 | 100         |
| 37.5    | 85                    | 95  | 63.0                          | 90  | 100         |
| 19.0    | 50                    | 85  | 4.75                          | 40  | 90          |
| 4.75    | 30                    | 45  | 2.00                          | 30  | 60          |
| 0.425   | 8                     | 22  | 0.075                         | 0   | 20          |
| 0.075   | 2                     | 9   |                               |     |             |

Para o ensaio de Desgaste de Los Angeles, os resultados do ensaio devem estar de acordo com o especificado (ou se não estiver especificado, não deve exceder 35 por cento para sub-base e 30 por cento para a base).